



# TRIANGLE

matériaux d'insonorisation

284, Rue de l'industrie - ZI  
01480 Jassans-Riottier - France  
+ 33 (0)4 74 09 50 01

info.triangle@triangle-insonorisation.com

[www.triangle-insonorisation.com](http://www.triangle-insonorisation.com)



## APPLICATIONS

Automobile, capotage machine, électroménager, bâtiment, climatisation, engin TP, plasturgie, ...

## COMPOSITION

Feutre à base de fibre coton + résine en standard.

## OPTIONS

Face avec autoadhésif.  
Face avec non tissé, film aluminium, autre...

## FICHE TECHNIQUE

### ABSORBANT

# FEUTRE CLASSÉ FEU

## Présentation

**Feutre coton destinée à l'absorption des bruits aériens.**

- Absorbe le bruit aérien
- Elimine le phénomène de résonance de cavité
- Diminue la réverbération

## Mise en œuvre

L'application via autoadhésif doit être réalisée par T° mini de 18°C sur support dégraissé, dépoussiéré puis être marouflé fortement. La pièce doit être conservée entre 24 à 48h avant utilisation en situation.

## Conditionnement

- Epaisseur de 10 à 20 mm en standard
- Plaque de 1200 x 1000 mm / 1500 x 1000 mm ou rouleau en standard
- Possibilité de formats spéciaux
- Possibilité de pièce découpée suivant plan

## Caractéristiques acoustiques

- Coefficient d'absorption (voir courbe ci-dessous)

## Caractéristiques physiques

- Tenue en T° : -40/+120°C
- Classement feu : M1 à M3 (selon version) – (euroclass) Bs1d0 - Autoextinguible (MVSS 302) - combustibilité < à 100 mm/mn
- Masse volumique : 60 kg/m<sup>3</sup> +/- 10%
- Masse surfacique : 800 à 1200 gr/m<sup>2</sup> +/- 10 %
- Couleur : jaune

## Coefficient d'absorption

