




TRIANGLE

matériaux d'insonorisation

284, Rue de l'industrie - ZI
01480 Jassans-Riottier - France
+ 33 (0)4 74 09 50 01

info.triangle@triangle-insonorisation.com

www.triangle-insonorisation.com



APPLICATIONS

Automobile, capotage machine, électroménager, bâtiment, climatisation, engin TP, plasturgie, ...

COMPOSITION

Feutre à base de fibre coton + résine en standard.
Face non tissée noir.

OPTIONS

Face avec autoadhésif.

FICHE TECHNIQUE

ABSORBANT

FEUTRE NT

Présentation

Feutre coton destinée à l'absorption des bruits aériens.

- Absorbe le bruit aérien
- Elimine le phénomène de résonance de cavité
- Diminue la réverbération

Mise en œuvre

L'application via autoadhésif doit être réalisée par T° mini de 18°C sur support dégraissé, dépoussiéré puis être marouflé fortement. La pièce doit être conservée entre 24 à 48h avant utilisation en situation.

Conditionnement

- Epaisseur de 10 à 20 mm en standard
- Plaque de 1200 x 1000 mm / 1500 x 1000 mm ou rouleau en standard
- Possibilité de formats spéciaux
- Possibilité de pièce découpée suivant plan

Caractéristiques acoustiques

- Coefficient d'absorption (voir courbe ci-dessous)

Caractéristiques physiques

- Tenue en T° : -40/+120°C
- Classement feu : Autoextinguible (MVSS 302) - combustibilité < à 100 mm/mn
- Masse volumique : 40 à 80 kg/m³ +/- 10 %
- Non tissée noir 40 à 90 gr/m²
- Densité : 60 - 80 kg/m³

Coefficient d'absorption

